⑲ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

四公開特許公報(A)

昭62-188712

@Int_Cl_4

證別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和62年(1987)8月18日

C 21 B 13/10 C 21 C 5/28 7147-4K Z-6813-4K

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

図発明の名称 溶融還元製鋼法

②特 願 昭61-29001

❷出 願 昭61(1986)2月14日

砂発 明 者 田 辺 治 良 福山市引野町669−15 H1−309砂発 明 者 福 味 純 ー 福山市引野町456−4 F−609

明 @発 者 肛 上 Œ 弘 福山市引野町456-2 @発 明 者 \blacksquare 建 三 Ш 福山市幕山台8丁目22 70発 明 者 岩 宀 克博 福山市伊勢丘6丁目4

⑪出 願 人 日本鋼管株式会社 東京都千代田区丸の内1丁目1番2号

20代 理 人 弁理士 佐藤 正年 外2名

1. 発明の名称

溶融運元製鋼法

2. 特許請求の範囲

転炉内の鉄浴に鉄鉱石及び石炭を投入し溶鋼又 は溶銑を製造する直接番級違元製鋼法において、

上記転炉底面に設けた酸素羽口より鉄谷中に酸素を吹き込み1次燃焼を行なうと同時に、湯面上方の炉側壁に設けた羽口から2次燃焼用酸素を吹き込み炉内湯面上方に2次燃焼帯を形成し、この2次燃焼帯に湯面近傍の炉個壁に設けたスプラッシュ生成用羽口から吹き込むスプラッシュ用ガスにより生成されるスラグ及び鉄浴の液滴を飛ばすことを特徴とする溶散避元製鋼法。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

この発明は鉄鉱石から直接溶鉄を製造する溶散 進元製鋼法、特に鉄鉱石の超元を高効率で行なう 方法に関する。

〔従来の技術〕

従来の鉄鉱石から鋼を得る代表的な方法は、高 炉法と転炉法とを組み合せた方法である。この方 法は高炉により鉄鉱石を選元して銑鉄を得たのち、 この銑鉄を転炉で貼炭して鋼を得るいわゆる間接 法である。

しかし、この間接法には現在次のような問題が ある。

- ① 高炉に使用するコークスは強粘納炭を使用しているが世界的な強粘結炭の需要増大にともない、 独粘結炭の入手面に不安があると同時に価格が高 健する一方である。
- ② コークス製造のためのコークスが必要であ り、燃料費も多く必要とする。
- ③ 効率を高めるため、高炉に装入する鉄鉱石を 焼結するための高価な焼結散像を必要とする。

このため間接法の改善接案がなされると同時に、 間接法に代る製鋼法として高炉を使用しない直接 溶散還元法の開発がいくつか進められている。

しかし、直接溶胶湿元法は石炭の消費量の増加 を防ぐため、予備還元炉を使用するミドレックス 法(Midrex 法)等の選元鉄線造プロセスを組込む必要があり、投稿役が高価となり現段階では実用に至っていない。

また、予備選元炉を使用せずに鉄鉱石を直接選 元して銅を得る直接落設選元法には、冶金学的に 次の期型がある。

例えば転伊等を利用して炉内に飲浴を形成し、 この飲浴に終鉱石を投入して選元せしめ、次第に 増加する鉄浴を整続的あるいは間欠的に抜き出し て鎮を製造する場合、鉄鋼石を選元するためには 選元剤が必要であり、鉄浴を選元剤として利用す るに殴しては鉄浴の選元ポテンシャルが高いこと が条件となる。

しかし抜き出すべき鉄浴は常瀬的に炭素含有量 [c] が 1 多末湖であり、高炉の炭素含有量(C) が 4 多温度の浴と比較して選元ボチンシャルが低 く、鉄浴上に接入された鉄鉱石は鉄浴上で溶解し でも速やかに選元されない。このため鉄鉱石と石 炭を接煮板炉内に接入して、鉄鉱石より直接溶鋼 を初る方法も穏を試みられている。

格融温元製鋼法を提案することを目的とするもの である。

[問題点を解決するための手段]

この発明に係る溶験選元製鋼法は、 転炉内の鉄浴に鉄鉱石及び石炭を投入し 溶飾又は 溶統を製造するとき、 転炉底部に設けた 酸素 羽口より 鉄浴中に酸素を吹き込み 1 次燃焼を 行な うと 同時に、 鉄浴の 湯面上方の炉側 速に 設けた 羽口から 2 次燃焼用 飲煮を吹き込み炉内 湯面上方に 2 次燃焼 部 成し、この 2 次燃焼 帯に 湯面 近 労の炉 側 型に 設けた スプラッシュ 生成 用 羽口から 吹き 込び 鉄 浴を飛ばすことにより 看 熟 効率の 改善を 図る 方法 である。

〔作 用〕

この婚別においては、1次燃館用の酸素吹き込みに水冷ランスを使用せず底吹羽口を使用することにより水冷ランスによる抜機を防止し、かつ2次燃焼用の酸素吹き込みにより2次燃焼比の向上を図ると同時に、2次燃焼桁に液滴のスプラッシュを飛ばすことにより、2次燃焼によつて発生し

[発明が解決しようとする問題点]

上記鉄鉱石と石炭を転炉内に投入して鉄鉱石から 直接存調又は溶銑を得る方法は、いずれの場合 も高炉による還元溶銑には経済的に、はるかに及 はないという問題点がある。

これは転炉内で吹飲中の1次燃焼C+0→C0 により発生するCOガスが鉄浴器面上方において水 冷ランスからの酸素ジェットと反応しCO+½0: → CO: と2次燃焼を行なつているが、この2次燃 焼によつて発生する感がガスとして発散してしま うと同時に、ランスを冷却水により接熱が大きく、 鉄浴への高着熱を妨げているためである。

又、従来は2次燃焼により発生し熱の強制着熱は考えられていなく、(CO₂ +H₂O)/(CO+CO₂ + H₂ +H₂O) で表はされる2次燃焼比が高くなると、第5回に示すように着熱効率が低下して2次燃焼 熱を有効に活用できないためでもある。

この発明はかかる問題点を解決するためになされたものであり、着熱効率を高めることにより、 鉄鉱石から直接に鋼を経済的に得ることができる

た熱を後裔に吸収して着熱効率の向上を図る。 【実施例】

第1図及び第2図はこの発明の一実施例を示し、 第1図は断面図、第2図は平面図である。図において1は転炉、2は転炉1内の鉄浴、3は転炉1 の底部に設けた底吹羽口、4は鉄浴2の海面2↓ 上方の炉鋼数に設けられた酸素羽口である。酸素 羽口4は吹出口が過面中央部に向くように形成されている。5は過面2の近傍に設けられたスプラ

上記のように構成した転炉1内に鉄鉱石と石炭を連載投入し、転炉1の底吹羽口3から鉄浴2中に高圧酸素を吹き込みC+0→C0の1次燃焼を行ない鉄鉱石の還元を行なう。

このCO ガスは底吹羽口から吹き込まれた酸素により $CO+\frac{1}{2}O_2 \rightarrow CO_2$ の2 次燃焼をも行なつているが、この2 次燃焼を行なつでいる2 次燃焼を6 に改業羽口4 から酸素を吹き込み、2 次燃焼により発生する燃盤を大とする。

特開昭62-188712(3)

一方、スプラッシュ生成用羽口5から、例えば酸素。アルゴン等のスプラッシュ用ガスを吹き込み鉄浴2及び鉄浴2の弱面2 a 上のスラグ(不図示)の一部を接満7とし、この液満7を2次燃焼帯6に飛ばされた液満7は2次燃焼により発生した熱を吸収し、この無を鉄浴2に着熱させる。

この実施例により、実際転炉1から排出されたガスを分析して、2次燃焼比に対する精熱効率の変化を調べた結果を第3図に示す。

第3 図から明らかなように、2 次常焼比が高くなつても着熱効率は75 %以上となり、2 次燃焼煙を効率良く鉄浴2 に着熱させることができる。

なお、上記衷施例では機索羽口4とスプラッシュ生成用羽口5とを対向させて設けた場合を示したが、第4 凶に示すように健索羽口4 とスプラッシュ生成用羽口5 を転炉1の同一伽藍に設けて2 次燃焼帯6 に液滞7を飛ばしても、上記実施例と 同様な作用を行なうことができる。

さらに上配各実施例ではスプラッシュ生成用羽

図は上記実施例の平面図、第3図は上記実施例に よる2次燃焼比と着熱効率の特性図、第4図は他 の実施例を示す断面図、第5図は従来の2次燃焼 比と着熱効率の特性図である。

1…転費、2…鉄浴、3…底吹羽口、4…農業羽口、5…スプラッシュ生成用羽口、6…2次燃焼着、7…液滴。

代理人 弁理士 佐藤 正 年

口 5 を 書面 2 の 下方に 数けた 場合を示したが、 スプラッシュ 生成用 羽口 5 を 書面 2 の 上方に 数けても 2 次燃 銃帯に 被 滴 7 を 飛ばすことが できる。

(発明の効果)


この発明は以上説明したように、1次燃焼用の 職業吹き込みに水冷ランスを使用せず底吹羽口を 使用することにより水冷ランスによる抜無を防止 し、かつ2次燃焼用酸素の2次燃焼帯への吹き込 みにより2次燃焼比の向上を図ることができる。


また、同時に 2 次燃焼帯にスラグ及び鉄浴の被 適を飛ばすことにより、被適に 2 次燃焼によって 発生した 熱を吸収して鉄浴に着無するから 着熱効 率の向上を図ることができる。したがって、石炭 原単位(by / tea 鉄)を大巾に低減することがで きる。

また 2 次燃焼により発生した熱を鉄浴に効率良く着熱するから、 2 次燃焼による炉耐火物の損傷を防止できる効果も有する。

4. 図面の簡単な説明

第1回はこの発明の実施例を示す前面図、第2





1: 載Z 炉 2: 鉄 浴 3: 広吹羽ロ 4: 映着羽口 5: スプフッソュ生成用料D 6: 2次||悠快帯

7:液滴

第 4 図

